

Scheda tecnica
CARTA PLASTIPRINT[®] TIPO "HG"

USO:

Film termosensibile a scrittura diretta bianco/nero per stampanti videoprinter:

SONY: UP-860CE, UPD860-E, UP-890CE, UP-D890, UP-895CE, UP-D895.

MITSUBISHI: P-61, E/66, E/68, E/91E, P-66 E/88/90.

Proprietà	Specifica		Metodo di test
Proprietà fisiche	Materiale	Polypropylene	
	Spessore	83 ± 3 µm	Micrometro
	Dimensione prodotto	110mm x 18m	Rotolo
	Colore	Bianco/nero	Esame visivo
	Densità ottica minima (D _{MAX})	1,6	Mec Bath
	Resistenza allo strappo	240 m/N (MD) 140 m/N (CD)	ASTM D 624
	Lucidità	93,0% ± 3%	ASTM D 523 Angolo d'incidenza: 85°
Proprietà conservative	Resistenza termica	Min 90%	A 65°C, per 1 giorno, nessuna variazione nel colore: Mantenimento della massima densità ottica
	Resistenza all'umidità	Min 90%	A 60°C, 85% RH, 1 giorno: Mantenimento della massima densità ottica
	Resistenza alla luce solare	Min 90%	Esposizione alla luce solare, 28°C, 50% RH, 1 day: Mantenimento della massima densità ottica

